

グディ PP クリア

gudy PP clear

Technical Information

概要

- 両面強接着で、環境に優しい透明ポリプロピレン製フィルム。
- 非溶剤、経年変化しない、耐久伸縮性アクリル接着剤でコーティングされています。

用途

- 写真、インクジェットプリントなどのデジタル出力物を硬質発泡パネル（KAPA、Gatafoam 等）や Forex、PVC、ポリスチレン、ポリカーボネート、アルミニウムなどの各種パネルへのマウントフィルムとして使用。
- 汎用タイプ 屋内／屋外用

取り扱い

- コールドラミネートを使用してください。
- 製品保管は、当該製品が入っていたカートン箱に入れ縦置きで保管するようにしてください。
- ケース面にある商品ラベルには製造番号(Batch No.)が記載されています。商品のテクニカルに関する問い合わせを行う場合、この番号が必要になります。

特徴

- 強粘着、環境に優しい基材を使用。

テクニカル・データ

Carrier (基材) :

Film Type: フィルムタイプ	透明, OPP		
Thickness [μ m]: 厚み	23 \pm 3		
Weight [g/m^2]: 重さ	25 \pm 3		
Breaking Force [N/15mm]: 抗張力	よこ方向 : > 35	たて方向 : > 70	DIN EN ISO527-3, 50mm/min
Elongation at Tear [%]: 伸張率	よこ方向 : > 130	たて方向 : > 15	
Tear resistance [N/mm ²]: 耐裂性	よこ方向 : > 110	たて方向 : > 200	

Adhesive (糊) - side a:

Adhesive Type: 接着剤タイプ	ポリアクリレート		
pH-value: pH 値	約 7.0		
Adhesive Strength [N/25mm]: 接着力	10 分後 : > 5.0	24 時間後 : > 7.5	AFERA 4001

Masking (剥離紙) :

Type: タイプ	両面シリコンコート紙		
Thickness [μ m]: 厚み	66 \pm 5		
Weight [g/m^2]: 重さ	83 \pm 5		
Removal Force [mN/cm]: 剥離力	40~75	speed 300mm/min	

Adhesive (糊) - side b:

Adhesive Type: 接着剤タイプ	ポリアクリレート		
pH-value: pH 値	約 7.0		
Adhesive Strength [N/25mm]: 接着力	10 分後 : > 5.0	24 時間後 : > 7.5	AFERA 4001

Others (その他) :

Handling/Storage Conditions: 取扱い・保管条件	18°C~25°C	相対湿度 40%~65%
Shelf Life: 保存期間	3 年	
Application temperature. 施工時温度範囲	5°C ~ 40°C	

テストはすべて DIN 50014, 23/50-2 に準拠。

上記データは製品ご使用の際の参考値として下さい。
尚、当データは飽くまで一定条件下でのテスト結果です。従いまして取り扱い方法や使用環境によって製品への影響は様々です。
ご使用前の製品テストを是非お願い申し上げます。